

# KAMPUR



pose collée      pose collée

 4 et 5 m  et tapis sur mesure

**Description :** Moquette tissée  
**Composition :** 100 % sisal grosse boucle  
antistatique (si t° env. 21°C et hum. relative mini 50 %)

*Le sisal est une fibre tirée de l'agave, sorte de cactus à longues feuilles. Doux au toucher, d'aspect satiné, il autorise un tissage dense au relief peu prononcé.*

**Conseils d'utilisation :** Usage habitat

## Caractéristiques techniques

Envers latexé  
Poids total 2.550 g/m<sup>2</sup>  
Epaisseur totale 7 mm  
Largeur : 4 et 5 m (3 col) et en tapis sur mesure au cm (finition gansée)  
Longueur d'un rouleau ± 30 ml

## Certifications et classements


Euroclasse feu EN 13501-1 Dfl-s1 Pose collée sur support incombustible

## Conseils de mise en œuvre


Pose collée en plain sur un sol propre et sec. Prévoir 5 % de plus lors de la commande pour variation dimensionnelle. Laisser à température ambiante environ 48 heures avant la pose, après avoir déroulé le revêtement. Il est préférable de couper entre 2 fils de chaîne pour éviter l'effilochage. Eviter l'exposition au soleil.

## Conseils d'entretien

Entretien journalier conseillé avec un aspirateur puissant. Fibre sensible à l'hydrométrie. L'eau renversée doit être immédiatement aspirée avec du papier absorbant et la zone doit être asséchée à l'aide d'un appareil du type sèche-cheveux. Nettoyage recommandé avec un shampoing sec ou une poudre sèche. Le système injection-extraction est à proscrire.



(\*) informations sur le niveau d'émission de substances présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



UDIREV  
Edition du 13 août 2015  
*Sous réserve de modifications techniques.*