



# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Primetex

			Diamalite	Pureclean Matt	Pureclean Sand	Pureclean Grain
Épaisseur totale	EN 428	mm	2.0			
Épaisseur couche d'usure	EN 429	mm	0.20	0.25		
Poids : Masse surfacique	EN 430	g/m <sup>2</sup>	1370	1390	1390	1415
Largeur des rouleaux	EN 426	m	2 / 3 / 4			
Longueur des rouleaux	EN 426	ml	± 30			
Traitement de surface	-	-	Diamalite	Pureclean	Pureclean	Pureclean
Classement Européen	EN 685	classe	22	23/31		
Réaction au feu - Classification	EN 13501-1	classe	C <sub>fl</sub> -s1			
Groupe d'abrasion	EN 653	groupe	T			
Norme Française	-	-	A+			
TVOC après 28 jours		µg/m <sup>3</sup>	<100			
Isolation acoustique bruit de chocs	EN ISO 717/2	dB	15			
Sonorité à la marche	NF S 31074	classe	A			
Glissance (à l'humide)	DIN 51 130	classe	R9	R10		
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	EN 434	%	0.05			
Poinçonnement statique rémanent	EN 433	mm	0.25			
Conductivité thermique	EN 12 524	W/(m.k)	0.25			
Solidité lumière	EN 20 105-B02	degré	≥ 6			
Compatibilité pièces humides	-	-	OK			
Compatible chauffage au sol	-	-	OK - T < 28°C			
Antistatique		kV	≤ 2			
Garantie	-	an	8	12		

## MARQUAGE CE

	EN 14041				
--	----------	--	--	--	--

Domaines d'utilisation : usage domestique

