

LOXXO SATIN

PEINTURE ACRYLIQUE SATINÉE EN PHASE AQUEUSE



DEFINITION

- Peinture à base de résine acrylique en émulsion

DESTINATION

- Intérieur
- Travaux neufs et rénovation
- Plâtres et dérivés, bétons et dérivés, anciennes peintures, revêtements à peindre, toile de verre

PROPRIETES

- Satin moyen poché doux
- Lavable et lessivable
- Bon pouvoir couvrant et garnissant
- Grande blancheur
- Bon rendement
- Possibilité d'application de 2 couches dans la journée

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

ASPECT DU FILM

Satin moyen poché doux

ASPECT EN POT

Légèrement gélifié

EXTRAIT SEC VOLUMIQUE

32%

EXTRAIT SEC PONDÉRAL

46%

MASSE VOLUMIQUE (NF EN ISO 2811-1)

1.30 Kg/dm³ +/-0.02

BRILLANCE SPÉCULAIRE

15 sous angle de 60°

SÉCHAGE

Sec au toucher : 1 heure
Recouvrable : 4 heures

RENDEMENT (NF T 30-073)

10 à 12 m²/L/couche selon porosité du support

TEINTES EN STOCK

Blanc, Gris, Bitume, Nougat, Cappucino, Taupe, Patchouli, Récréation, Turquoise RAL, jaune zinc RAL

CONDITIONNEMENTS

15L : 10L + 5L seaux métal 10L : seaux métal
12L : 10L + 2L seaux métal 6L et 2.5L : rectangle plastique

CONSERVATION EN STOCK

12 mois en emballage d'origine non ouvert. Conserver à l'abri du gel

CLASSIFICATION AFNOR (NF T 36-005)

Famille II classe 7b2

DIRECTIVE C.O.V (2004/42/CE)

Valeur limite en UE (cat.A/a) : 30 g/l (2010)
Ce produit contient au maximum 1 g/l COV

MISE EN OEUVRE

MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, rouleau 12mm pour peinture acrylique, airless.

DILUTION

Prêt à l'emploi, dilution possible jusqu'à 3% d'eau selon la porosité du support, le matériel utilisé et la température extérieure.

NETTOYAGE DES OUTILS

A l'eau immédiatement après emploi.

SUPPORTS INTÉRIEUR

- Plâtres et dérivés,
- Bétons et dérivés,
- Ciments et dérivés,
- Anciennes peintures adhérentes,
- Revêtement à peindre, toile de verre.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).

SUPPORTS	SOUS COUCHE	FINITION
Plâtres et dérivés	1 couche de LOXXO SOUS-COUCHE	1 à 2 couches de LOXXO SATIN selon la couleur et la nature du support
Bétons, ciment et dérivés		
Anciennes peintures adhérentes	Sur fonds bloqués : directement Sur fonds poreux ou légèrement farinants : 1 couche de LOXXO SOUS-COUCHE	

HYGIENE ET SECURITE

Ce produit ne présente pas de danger selon la directive 88/379/CE.

Consulter les fiches de données sécurité disponible sur internet : www.quickfds.com

Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire. Ne pas jeter les résidus à l'égoût, dans les eaux naturelles et dans la terre.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre.

L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'ait pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.