

FICHE TECHNIQUE



Caractéristiques techniques SCHATEX Wood

Construction		Planche textile compacte imprimée en vrac
Matériau		100 % Polyamid
Poids de la fibre	ISO 8543	310 g/m ²
Hauteur de la fibre	ISO 1766	0,7 mm
Composition de l'envers		BBack (BB)
Hauteur totale	ISO 1765	4,9 mm
Poids total	ISO 8543	4000 g/m ²
Dimensions		25 × 100 cm
Carreaux par carton		4.5

Performance

Classe d'usage		33
Conductivité thermique	ISO 8302	0,15 m ² K/W
Stabilité dimensionnelle	EN 986	≤0,20%
Classement au feu		B _{fl} -s1
Résistance aux UV	ISO 105 B02	5-6/8
Essai de la chaise à roulettes		Réussi

Caractéristiques



Couleurs



Informations générales

Les dalles sont amovibles individuellement et lavables à l'eau. Les salissures plus importantes peuvent être nettoyées avec un shampoing sec. Avant de le remettre en place, la dalle doit être complètement sèche.

→ voir notice d'entretien

Les dalles de moquette sont autoplombantes et ne nécessitent aucune fixation. Le support doit être solide, sec et plat. Des flèches sur l'envers des dalles indiquent le sens de pose, les meilleurs résultats sont obtenus avec une pose en damier. Si les dalles sont posées sur du parquet, du vinyle ou à l'extérieur pour une surface supérieure à 30 m², il est possible de fixer en plus une rangée sur huit à l'aide d'un ruban adhésif double face.

→ voir notice d'installation

Sous réserves de modifications appliquées au produit ou d'erreurs, merci de bien vouloir consulter les notices d'entretien et de nettoyage.

Scharpenack GmbH | Hochstraße 10 | 42105 Wuppertal | Tel. +49 (0) 202 270 258 23 | Fax +49 (0) 202 270 271 51 | Dernière mise à jour: 31.05.23